

Tehničke informacije

Durlin Antik EMAJL

Opis proizvoda

DURLIN ANTIK EMAJL je jednokomponentni završni premaz na bazi alkidnih smola, svetlostabilnih i antikoroziivnih pigmentata, punila i organskih rastvarača.

Osobine:

- Efekat starog kovanog gvožđa
- Dobra antikoroziivna svojstva
- Jednostavna primena

Upotreba

Koristi se za zaštitu i dekoraciju površina od metala i kovanog gvožđa kao što su kapije, gelenderi i balkonske ograde, rešetke na vratima i prozorima, baštenskog nameštaja i predmeta od kovanog gvožđa, samostalno (enterijer) ili u sistemu sa DURLIN OSNOVNOM BOJOM ZA METAL (eksterijer).

Preporučuje se nanošenje u 2 sloja DURLIN ANTIK EMAJLA (u enterijeru) i 1 sloj DURLIN OSNOVNE BOJE ZA METAL i 2 sloja DURLIN ANTIK EMAJLA ili samostalno 2-3 sloja DURLIN ANTIK EMAJLA u eksterijeru.

Priprema površine

Metalne (gvozdene i čelične) površine

Koroziju odstraniti mehanički, a masnoću i ostale nečistoće Nitro razređivačem. Ukoliko se korozija odstranjuje sredstvima na bazi fosforne kiseline, površinu detaljno isprati vodom, osušiti a potom naneti boju, jer ostaci sredstva za čišćenje sprečavaju sušenje.

Osnovni premaz mora biti suv, čist i odmašćen. Ukoliko je međupremazni interval duži od 24 sata, površina osnovnog premaza mora se blago prebrusiti pre nanošenja pokrivnog premaza.

Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistimo i prebrusimo, a oštećene delove potpuno odstranimo. Na manjem delu starog premaza napraviti probu i proveriti kompatibilnost sa starim premazom.

Radni uslovi

- Temperatura vazduha +10 °C - +35 °C
- Relativna vlažnost vazduha od 20% do 80%
- Temperatura površine mora biti najmanje 3 °C iznad tačke rose



PNEUMATSKO ŠPRICANJE

Radna viskoznost:

25 – 35 s, Ø 4 mm, 23°C

Razređivanje:

Do 10% težinski

Prečnik dizne:

1.3 – 1.5 mm

Pritisak vazduha:

0.3 – 0.5 MPa

ČETKA / VALJAK

Razređivanje:

Do 0 - 5% težinski

Tehničke informacije

Durlin Antik EMAJL

Napomena

Koristi se u sistemu sa proizvodima:

DURLIN Osnovna boja za metal

NITRO Temeljna boja

DURLIN Antikorozivni temelj

Ostatke boje i vodu od pranja alata ne prosipati u odvod i kanalizaciju!

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača KANSAL HELIOS Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

Uputstvo za aplikaciju

Pre upotrebe premaz treba dobro promešati.

Tehnički podaci

Tip veziva:	Alkidna smola
Način nanošenja:	četka, valjak i pneumatsko špricanje
Viskoznost (Brookfield, ISO 2431):	3.3 – 7.3 PaS (20°C)
Specifična težina:	1.38 - 1.42 kg/l
Nijanse:	4 standardne nijanse
Težinska suva materija:	76 ± 2%
VOC:	A(i), 500 g/l; proizvod sadrži maks. 500g/l
Temperatura postojanosti: - Kratkotrajno - Dugotrajno	100°C 80°C
Preporučena debljina suvog filma:	60 µm u jednom sloju
Max debljina mokrog filma:	140 µm u jednom nanosu
Max debljina suvog filma:	80 µm u jednom nanosu
Teorijska izdašnost premaza: Za 60 µm suvog filma:	5 - 7 m²/kg u zavisnosti od načina nanošenja
Sušenje (T=+20°C, rel.vla. 65%): - Na prašinu - Na dodir - Potpuno suvo	30 - 60 min 4 - 8 sati 48 sati
U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava	
Međupremazni interval: - Preporučen - Minimalni - Maksimalni	24 sata 2 do 3 sata pneumatskim špricanjem, 24 sata četkom ili valjkom Bez ograničenja
Razređivanje:	DURLIN Uljani razređivač
Pakovanje:	1 kg
Skladištenje i rok upotrebe:	Originalno zatvoren proizvod, uskladišten u suvom prostoru, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti upotrebljiv je 60 meseci.