

## Tehničke informacije

### Fasakril

## Boja za ZIDOVE I FASADE SB

### Opis proizvoda

**FASAKRIL BOJA ZA ZIDOVE I FASADE SB** je akrilna boja mat izgleda, namenjena zaštiti zidova u eksterijeru i enterijeru.

#### Osobine:

- odlično prijanja za podlogu
- vodonepropusna
- parapropusna
- otporna na atmosferske uticaje, alkalije, soli i industrijske gasove
- može se nanositi u širokom temperaturnom intervalu, od -20°C do +40°C, u različitim klimatskim uslovima

### Upotreba

Koristi se za zaštitu novih i repariranih starih fasada i zidova od betona, raznih vrsta maltera, cigle, salonita. Pogodan je i za zaštitu zidova u enterijeru koji se vlaže, koji se moraju često prati i održavati i izloženi su isparenjima.

### Priprema površine

Površina na koju se nanosi ne sme da sadrži delove podloge koji loše prijanjaju (moraju se ukloniti struganjem). Svež malter i beton moraju biti stari najmanje 28 dana.

### Radni uslovi

- Optimalna radna temperatura je od -20°C do +40°C.
- Navedeni uslovi odnose se na prostor, podlogu i sam materijal.

### Uputstvo za aplikaciju

#### NOVA PODLOGA:

Na suhu, čistu i čvrstu podlogu, bez neravnina nanose se 2 - 3 sloja FASAKRIL Boje za zidove i fasade SB.

#### REPARIRANJE:

Na prethodno pripremljenu podlogu nanosi se: 1 - 2 sloja FASAKRIL Boje za zidove i fasade SB.

**Prvi sloj:** Razređuje se Fasakril razređivačem do 10% i nanosi četkom.

**Drugi i treći sloj:** Razređuje se Fasakril razređivačem do 5%, a može se nanositi četkom, valjkom ili prskanjem.



#### ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati nitro razređivačem. Sveže tragove boje sa poda i drugih površina očistiti odmah krpom natopljenom nitro razređivačem.

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija  
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs

## Tehničke informacije

### Fasakril

## Boja za ZIDOVE I FASADE SB

### Tehnički podaci

Tip veziva:	termoplastični akrilni polimer
Način nanošenja:	četka, valjak ili špricanjem u dva sloja
Specifična težina:	1,40 - 1,50 kg/l (20°C)
Težinska suva materija:	74 ± 2%
VOC:	A(c), 430 g/l; proizvod sadrži: maks. 429 g/l
Sušenje (T=+20° C, rel. vla.65%):	10 - 12 h, dok se pri nižim temperaturama vreme sušenja produžava.
Potrošnja:	1 l je dovoljan za 6 - 8 m <sup>2</sup> u jednom sloju. 1 kg je dovoljan za 4 - 6 m <sup>2</sup> u jednom sloju.
Nijansiranje:	Isporučuje se u beloj nijansi.
Razređivanje:	Sa Fasakril razređivačem: Prvi sloj sa do 10% razređivača. Drugi sloj sa do 5% razređivača.
Pakovanje:	0,75 l, 5 l i 25kg
Skladištenje i rok upotrebe:	Originalno zatvoren proizvod, uskladišten u suvom prostoru, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja (+5°C do +25°C) upotrebljiv je 60 meseci.

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Helios Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija  
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs