

## Tehničke informacije

# Fasakril Dekorativni fasadni malter KULIR

### Opis proizvoda

**FASAKRIL DEKORATIVNI FASADNI MALTER KULIR** je zaštitni dekorativni malter na bazi čistog akrilata i raznobojnih mermernih granulata. Dekorativno zrno je obojeno kvalitetnim 2K poliuretanskim premazima.

#### Osobine:

- Dobra prionljivost na podlogu
- Velika mehanička čvrstoća
- Vodootporan
- Postojan na atmosferilije
- Ne sadrži sastojke štetne po ljudsko zdravlje.

### Upotreba

Namenjen je za dekoraciju i zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina.

### Priprema površine

Podloga mora biti čista, čvrsta, suva, otprašena, nesmrznuta i nosivo sposobna, bez masnih mrlja i drugih nečistoća. Novi cementni ili produžni malteri moraju se sušiti najmanje 28 dana, a termoizolacioni malter 5-7 dana (pri normalnim vremenskim uslovima: T = +20°C i rel.vl. = 65%) pre nanošenja KULIR-a. Sa starih površina mehanički odstraniti delove koji se krune i otpadaju. Na podlogu naneti FASAKRIL Podlogu za malter GRUND. Nakon 24h sušenja naneti FASAKRIL Dekorativni fasadni malter KULIR.

### Radni uslovi

- Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C.
- Ne sme se nanositi pri temperaturama ispod +5°C ili preko +35°C i vlažnosti višoj od 80%. Navedeni uslovi odnose se na prostor, podlogu i sam materijal.
- Ne raditi po kiši, magli, direktno izloženo jakom suncu i vetru.
- Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja materijala.



### ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrсле ostatke mehanički ukloniti. Uklanjanje se može olakšati višesatnim potapanjem alata u vodu.

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija  
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs

## Tehničke informacije

# Fasakril Dekorativni fasadni malter KULIR

### Napomena

Preporučujemo da za jednu stranu fasade upotrebite istu šaržu ili da više kanti Kulira međusobno pomešate.

PROIZVOD NE SME SMRZNUTI!

Koristiti se u sistemu sa proizvodima:

**FASAKRIL Lepak za lepljenje stiropora PRIME**

**FASAKRIL Lepak za lepljenje stiropora i armiranje mrežice UNI**

**FASAKRIL Podloga za malter GRUND**

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Helios Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

### Uputstvo za aplikaciju

Pre upotrebe, FASAKRIL Dekorativni fasadni malter KULIR promešati električnom mešalicom, pri malom broju obrtaja. Izbegavati dugotrajno i intenzivno mešanje. Ukoliko dođe do pojave pene, ostaviti Kulir da odstoji 24 h kako bi se oslobodio višak vazduha, pa tek onda nanositi.

Nanositi ručno, ravnomerno gletericom od nerđajućeg čelika u debljini nešto većoj od veličine zrna u KULIR-u. Nekoliko minuta nakon nanošenja (ca.10 min, ali može i manje ili više u zavisnosti od atmosferskih uslova i upojnosti podloge), KULIR se ponovo pređe i zagladi, kako bi dobio ravnomeran finalni izgled, pri čemu treba obratiti pažnju da između dekorativnog zrna ne ostane prazan film. Radove izvoditi bez prekida, od jedne do druge krajnje ivice zida. U slučaju više etaža raditi istovremeno na svim etažama.

FASAKRIL Dekorativni fasadni malter KULIR je suv na dodir nakon 6-10 h, a nakon 24 h površine više nije potrebno štititi od padavina. Niske temperature i visoka vlaga u vazduhu mogu znatno produžiti vreme sušenja. U takvim uslovima površinu je potrebno duže štititi i od padavina

### Tehnički podaci

Sastav:	Akrilna disperzija, mineralna punila, pigmenti, aditivi i voda.
Nijansa:	36 različitih nijansi prema ZVEZDA KULIR ton karti.
Gustina (g/cm <sup>3</sup> , 20°C):	1,50 - 1,70
Suva materija (%):	83 ± 2
pH:	8,0 - 9,5
Potrošnja:	4 - 4,5 kg/m <sup>2</sup>
Razredjivanje:	Ne razređuje se.
Način nanošenja:	Nerđajuća gleterica.
Sušenje (20°C, rel.vl.65%):	24 h
Otpornost na padavine:	Nakon 48 h
VOC:	A(c), 30 g/l; proizvod sadrži: maks. 25 g/l.
Pakovanje:	Plastična ambalaža 25kg.
Skladištenje i rok upotrebe:	Originalno zatvoren proizvod, uskladišten u suvom prostoru, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja (+5°C do +30°C) upotrebljiv je do datuma označenog na ambalaži.

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija  
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs