

Tehničke informacije

Lignoluks Razređivač za lak ZA PARKET

Opis proizvoda

LIGNOLUKS RAZREĐIVAČ ZA LAK ZA PARKET je smeša specijalnih rastvarača.

Upotreba

Sredstvo za poboljšanje razlivanja LIGNOLUKS lakova za parket i sprečavanja nastanka mehurića u uslovima povišene temperature, niske vlage i velikih prostora.

Priprema površine

Podloga koja se lakira mora biti suva, prebrušena i detaljno očišćena od brusne prašine korišćenjem usisivača. Podloga se najpre brusi brusnim papirom N°24-N°36, zatim brusnim papirom N°50-N°60, pa brusnim papirom N°80 i na kraju brusnim papirom N°100-N°120. Za popunjavanje fuga i manjih oštećenja na parketu koristiti LIGNOLUKS Masu za fugovanje parketa.

Ukoliko se obnavlja lakirana površina, stari lak je neophodno prebrusiti (brusni papir N°150-180) tako da dobije mat izgled. Pre lakiranja završnog sloja, neophodno je dobro otkloniti brusnu prašinu usisivačem, a zatim prebrisati portfišem ili vlažnom dobro ocedenom krpom.

Radni uslovi

- Temperatura vazduha 18 - 22°C
- Relativna vlažnost vazduha 40 - 70%.

Uputstvo za aplikaciju

Pre upotrebe, komponenta A i komponenta B mešaju se u zapreminskom odnosu 1:1, u čistoj i suvoj staklenoj ili plastičnoj posudi. Dobijena smeša se razređuje sa max. 5% LIGNOLUKS razređivača i spremna je za upotrebu nakon 15 min. Upotrebljivost smeše 12h.



Tehničke informacije

Lignoluks Razređivač za lak ZA PARKET

Tehnički podaci

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	VREDNOST	METODA
U STANJU ISPORUKE			
Stanje u posudi	-	bistar, bezbojan, bez nečistoća	vizuelna
Viskoznost (D/4, 23°C)	s	10 - 12	DIN 53211/ ISO 2431
Gustina	kg/m ³	0,845	ISO 1520

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Helios Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.