

Tehničke informacije

Durlin AQUA emajl za radijatore

Opis proizvoda

DURLIN AQUA EMAJL ZA RADIJATORE je ekološki, jednokomponentni univerzalni vodeni premaz na bazi akrilnih smola, kvalitetnih pigmentata i aditiva.

Osobine:

- visok sjaj i elastičnost
- bez neprijatnih mirisa
- dobra pokrivenost
- dobro razlivanje
- odlična mehanička svojstva
- otporan na umerene temperature

Upotreba

Koristi se za zaštitu, dekoraciju i reparaciju metalnih radijatora, cevi i drugih grejnih tela u enterijeru i eksterijeru. Nanosi se samostalno (2-3 sloja) ili uz Durlin Aqua osnovu boju za metal (1-2 sloja osnovnog premaza + 1-2 sloja emajla).

Priprema površine

Metalne (gvozdene i čelične) površine

Koroziju odstraniti mehanički, površinu očistiti i odmastiti.

Osnovni premaz mora biti suv, čist i odmašćen.

Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistiti i prebrusiti, a oštećene delove potpuno odstraniti.

Radni uslovi

- Temperatura vazduha +10°C - +30°C
- Relativna vlažnost vazduha od 20% do 80%



PNEUMATSKO ŠPICANJE

Radna viskoznost:

40 – 60 s, Ø 6 mm, 23°C

Razređivanje:

do 5 % težinski

Prečnik dizne:

1.3 – 1.5 mm

Pritisak vazduha:

0.3 – 0.5 MPa

ČETKA / VALJAK

Razređivanje:

Do 0 - 5 % težinski

Tehničke informacije

Durlin AQUA emajl za radijatore

Napomena

Koristi se u sistemu sa proizvodima:

DURLIN AQUA osnovna boja za metal

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača KANSAL HELIOS Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

Uputstvo za aplikaciju

Pre upotrebe premaz treba dobro promešati.

Tehnički podaci

Tip veziva:	akrilna smola
Način nanošenja:	četka, valjak i pneumatsko špricanje
Viskoznost (DIN 53211):	40 – 60s (Ø 6 mm, 23°C)
Specifična težina:	1,25 – 1,27 kg/l
Nijanse:	bela
Težinska suva materija:	52 ± 2%
VOC:	A(i), 130 g/l; proizvod sadrži maks. 100g/l
Temperaturna postojanost:	100°C 80°C
Preporučena debljina suvog filma:	30 µm u jednom sloju
Teorijska izdašnost premaza:	10 - 12 m²/l
• za 30 µm suvog filma:	0,100 -0,120 l/m² u jednom sloju
Sušenje (T=+20° C, rel. vla.65%):	15 minuta do 60 minuta 24 sata
• na prašinu	
• na dodir	
• potpuno suvo	

U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.

Međupremazni interval:	6 sati 4 sata bez ograničenja
• preporučen	
• minimalan	
• maksimalan	
Razređivač:	Voda do 5%
Pakovanje:	0,65 l
Skladištenje i rok upotrebe:	Originalno zatvoren proizvod, uskladišten u suvom prostoru, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti (+5°C do +25°C) upotrebljiv je 24 meseca.