

Tehničke informacije

Durlin AQUA osnovna boja za drvo

Opis proizvoda

DURLIN AQUA OSNOVNA BOJA ZA DRVO je osnovni, ekološki, jednokomponentni vodeni premaz na bazi akrilne smole, kvalitetnih pigmentata, punila i aditiva.

Osobine:

- odlično se brusi
- dobro pokriva
- popunjava manje neravnine na drvetu
- bez neprijatnih mirisa

Uporeba

Primenjuje se kao osnovni, brusivi premaz u sistemu sa Durlin Aqua emajlom za zaštitu stolarije, lamperije, vrtnih garnitura, ograda i ostalih drvenih površina u enterijeru i eksterijeru.

Primenjuje se kao osnovni premaz u sistemu sa kompatibilnim proizvodima u 1 – 2 sloja.

Priprema površine

Drvene površine

Suvu podlogu (8-12% vlage) prebrusiti (brusni papir granulacije 120-180, u završnom sloju granulacije 240-320) i očistiti od prašine, voska i smole

Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistiti i prebrusiti, a oštećene delove potpuno odstraniti. Na manjem delu starog premaza napraviti probu i proveriti kompatibilnost sa starim premazom.

Radni uslovi

- Temperatura vazduha +10°C - +30°C
- Relativna vlažnost vazduha od 20% do 80%

Uputstva za aplikaciju

Pre upotrebe premaz treba dobro promešati.



PNEUMATSKO ŠPRICANJE

Radna viskoznost:

35 – 45 s, Ø 6 mm, 23°C

Razređivanje:

do 5 % težinski

Prečnik dizne:

1.3 – 1.5 mm

Pritiska vazduha:

0.3 – 0.5 MPa

ČETKA / VALJAK

Razređivanje:

0 - 5 % težinski

Tehničke informacije

Durlin AQUA osnovna boja za drvo

Napomena

Koristi se u sistemu sa
proizvodom:

DURLIN AQUA emajl
DURLIN AQUA emajl 3/1 UNI

Tehnički podaci dati su u cilju
postizanja optimalnih rezultata
primenom proizvoda
proizvođača KANSAL HELIOS
Srbija a.d. Za sve dodatne
informacije obratite se našoj
tehničkoj službi.
Proizvođač zadržava pravo
na eventualne izmene.

Tehnički podaci

Tip veziva:	akrilna smola
Način nanošenja:	četka, valjak i pneumatsko špricanje
Viskoznost (DIN 53211):	40-60 s (Ø 6 mm, 23°C)
Specifična težina:	1.37 - 1.41 kg/l
Nijanse:	bela
Težinska suva materija:	60 ± 2%
VOC:	A(i), 130 g/l; proizvod sadrži maks. 50 g/l
Preporučena debljina suvog filma:	30 µm u jednom sloju
Teorijska izdašnost premaza: • za 40 µm suvog filma:	8 - 10 m ² /l u zavisnosti od načina nanošenja i poroznosti drvene površine u jednom sloju
Sušenje (T=+20° C, rel.vla.65%): • na prašinu • na dodir • potpuno suvo • za brušenje	do 15 minuta do 60 minuta 24 sati Min 4 – 6 sati
Međupremazni interval: • preporučen • minimalan • maksimalan	4-6 sati 4sata bez ograničenja
Razređivač:	Voda
Pakovanje:	0,65 l

U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.

Skladištenje i rok upotrebe:

Originalno zatvoren proizvod, uskladišten
u suvom prostoru, zaštićen od direktne
sunčeve svetlosti (+5°C do +25°C)
ipotrebljiv je 24 meseca.