

Tehničke informacije

Betakol AQUA boja za beton

Opis proizvoda

BETAKOL AQUA BOJA ZA BETON je akrilna boja na vodenoj bazi, izrađena od kvalitetnih veziva, svetlostabilnih pigmentata, punila i odgovarajućih aditiva.

Osobine:

- Izrazita belina,
- Odlična prionljivost i pokrivenost,
- Visoka vodoodbojnost,
- Paropropusnost,
- Postojanost na atmosferske uticaje i UV zračenje.

Upotreba

Upotrebljava se za zaštitu i dekoraciju vertikalnih spoljašnjih i unutrašnjih betonskih površina, kao i betonskih krovnih crepova. Ne podnosi visoka mehanička opterećenja i delimično je otporna na delovanje razređenih kiselina, baza i drugih vrsta hemikalija.

Priprema površine

Površina mora biti suva, čista, bez slabo vezanih delova, masnoća i drugih nečistoća. Delove koji se krune i otpadaju kao i uljane premaze, emajle i lakove odstraniti mehanički. Sve neravnine i pukotine popraviti odgovarajućim materijalom, a zatim nakon sušenja površine impregnirati FASAKRIL Podlogom za impregnaciju 1:8 EXTRA. Novi zidovi moraju biti potpuno suvi i bez prašine.

Radni uslovi

- Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C.
- Ne sme se nanositi pri temperaturama ispod +5°C ili preko +35°C i vlažnosti višoj od 65%. Navedeni uslovi odnose se na prostor, podlogu i sam materijal.
- Ne raditi po kiši, magli, direktno izloženo jakom suncu i vetru.
- Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja materijala.



ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrсле ostatke mehanički ukloniti. Uklanjanje se može olakšati višesatnim potapanjem alata u vodu. **VODU OD ISPIRANJA ALATA I BOJU NE PROSIPATI U ODVOD I KANALIZACIJU!**

Tehničke informacije

Betakol AQUA boja za beton

Uputstvo za aplikaciju

Pre upotrebe boju dobro promešati, a potom na preporučen način razrediti čistom, hladnom vodom. Veća razreda boje od propisane količine, smanjuje pokrivnost boje.

Nanosu se četkom, valjkom ili špricanjem u dva sloja. Drugi sloj naneti preko osušenog prvog sloja. Prvo obojiti manje dostupne površine (uglove, ćoškove...) četkom ili malim valjkom. Potom pristupiti bojenju celokupne površine zida od ivice do ivice, bez prekida, pazeći da se ostavi ujednačen sloj boje radi postizanja što kvalitetnijeg izgleda filma.

U slučaju da se boji velika površina koju nije moguće obojiti bojom iz jedne kante, potrebno je homogenizovati dve ili više kanti. Kada se utroši količina za približno jednu kantu, doda se nova i ponovo homogenizuje. Ukoliko se radi sa belom bojom nije potrebna homogenizacija.

Ne preporučuje se naknadno podešavanje boje (razreda ili toniranje) u toku rada, jer će uticati na ujednačenost izgleda osušenog filma premaza.
NE SME SMRZNUTI!!

Tehničke informacije

Betakol AQUA boja za beton

Napomena

Koristi u sistemu sa proizvodima:

FASAKRIL Podloga za impregnaciju 1:8 EXTRA

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača KANSAL HELIOS Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

Tehnički podaci

Sastav	Akrilna disperzija, mineralna punila, pigmenti, aditivi i voda
Nijansa:	Bela, 11 standardnih boja
Gustina (g/cm ³ , 20°C):	1,44 - 1,49
Suva materija (%):	64 ± 2
Ph:	8,5 - 9,5
Potrošnja:	180 - 250 ml/m ² nerazredene boje u dva sloja (potrošnja zavisi od poroznosti podloge).
Razredjivanje::	Sa vodom: Prvi sloj sa 5-10 % vode; Drugi sloj sa 5-10 % vode.
Način nanošenja:	Četka, valjak, vazdušno špricanje
Sušenje (20°C, rel.vl.65%):	Nanošenje sledećeg sloja posle 4-6h. Potpuno suvo nakon 24h.
VOC:	A(c), 40g/l; proizvod sadrži: maks. 40g/l
Pakovanje:	0.65 l;

Skladištenje i rok upotrebe:

Originalno zatvoren proizvod, uskladišten u suvom prostoru, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja (+5°C do +30°C) upotrebljiv je do datuma označenog na ambalaži.
PROIZVOD NE SME SMRZNUTI!